

POLYPRIMER PU



Extra bestendige acryl-urethaan primer- en tussenlaagverf, bijna vrij van oplosmiddelen. Uitzonderlijk hechtingsvermogen op moeilijke ondergronden. Isoleert nicotinevlekken, roet en andere wateroplosbare vlekken.



Ideaal voor alle soorten ruw houtwerk binnenshuis en moeilijke ondergronden die aan intensief gebruik zijn blootgesteld.

TOEPASSINGSGBIED IN

Voor alle soorten **ruwe**¹ en **reeds geschilderde** ondergronden **binnenshuis**: op hout, MDF, verzinkt staal, zink, aluminium, hard PVC, muurtegels...

Geschikt voor ondergronden die aan intensief gebruik zijn blootgesteld.

Aangeraden afwerking: acryl-urethaanlak (LAK PU GOLD, LAK PU PRO).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ◆ Hoge dekkracht.
- ◆ Makkelijk te schuren.
- ◆ Gebruiksvriendelijk.
- ◆ Droogt snel.
- ◆ Bevat bijna geen oplosmiddelen.
- ◆ Geurloos.
- ◆ Isoleert nicotinevlekken, roet, enz.
- ◆ Uitzonderlijk hechtingsvermogen op allerlei ondergronden.

WIJZE VAN AANBRENGEN

Breng op een voorbereide ondergrond 1 laag POLYPRIMER PU aan met een borstel, roller of verfspuit (indien airless verfspuit: druk van 100 tot 120 bar, afhankelijk van het debiet, spuitmond vanaf 0,011 inch, hoek van 30° tot 50°).

Voor een optimaal resultaat, zie pagina 4 "Tips en trucs" nr. 4.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN	HOUT EN AFGELEIDE PRODUCTEN	METAAL EN AFGELEIDE PRODUCTEN
OMGEVINGSTEMPERATUUR	min. 10°C, max. 30°C	min. 10°C, max. 30°C
RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD (RV)	max. 75 %	max. 75 %
TEMPERATUUR VAN DE ONDERGROND	min. 8°C, max. 30°C	min. 8°C, max. 30°C
VOCHTIGHEIDSGRAAD VAN DE ONDERGROND	max. 12 %	/

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 4 g/l VOS.

¹ Niet geschilderde ondergrond, vrij van olie en was.

POLYPRIMER PU

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Densiteit:	ong. 1,38
Vastestofgehalte:	
% in gewicht:	52 tot 54
% in volume:	35 tot 37
Droogtijd bij 20°C en 60 % RV¹:	
Stofdroog:	2,5 uur
Overschilderbaar:	5 uur
Uitgehard:	2 tot 3 dagen
Uitzicht droge film:	glanzend mat

BEWARING EN OPSLAG

Minstens een jaar, in de originele verpakking, ongeopend en opgeslagen in een koele, droge, vorstvrije ruimte.

VEILIGHEID

Het product buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Verfresten niet in de riolering gieten (containerpark). Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsfiche op onze website: www.peintagone.be

De technische informatie over onze producten is gebaseerd op laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 01/01/2019) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

¹ Langere droogtijd bij koude en/of vochtige weersomstandigheden.

POLYPRIMER PU

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

Onze POLYPRIMER PU moet aangebracht worden op een **zuivere en droge** ondergrond.

HOUT EN AFGELEIDE PRODUCTEN BINNENSHUIS

ONDERGROND	VOORBEREIDING	PRIMER	AFWERKING
Ruw en in goede staat ¹	Licht schuren in de richting van de vezels en het stof verwijderen. Hout met veel hars of vet (A) voor en na het schuren ontvetten met een celluloseverdunner.	1 tot 2 lagen POLYPRIMER PU (B).	2 lagen LAK PU PRO of LAK PU GOLD.
Reeds geschilderd en in goede staat ²	Licht afschuren om de film mat te maken en het stof verwijderen (zie pagina 4 "Tips en trucs" nr. 2).	Geen primer vereist (C).	2 lagen LAK PU PRO of LAK PU GOLD.
Ruw of reeds geschilderd en in slechte staat ³	Verwijder de loszittende delen of delen die de hechting belemmeren door afwassen, ontvetten (met een celluloseverdunner), borstelen, schrapen en/of schuren (afbijten indien nodig) (D). Verwijder ten slotte het stof van de ondergrond.	1 tot 2 lagen POLYPRIMER PU (C+E).	2 lagen LAK PU PRO of LAK PU GOLD.

- A** Vettig hout: teak, merbau, niangon, doussié...
- B** Bij vettig binnenhoutwerk of hout dat gekleurde substanties zou kunnen afstoten, 2 lagen **POLYPRIMER PU** aanbrengen. Als er veel van deze substanties aanwezig zijn, 2 lagen **PRIMER EXTERIOR** aanbrengen, gevolgd door 2 lagen **LAK ALKYD** (zie pagina 4 "Tips en trucs" nr. 3).
- C** Als er al een solventhoudende/alkyd-/synthetische lak op de ondergrond werd aangebracht (zie pagina 4 "Tips en trucs" nr. 1 en 3) en als u een acryl-afwerkingslak wil aanbrengen, 2 lagen **POLYPRIMER PU** aanbrengen na het ontvetten (met een celluloseverdunner), schuren en verwijderen van het stof van de ondergrond. U kunt ook 2 lagen **LAK ALKYD** aanbrengen na het ontvetten/schuren/verwijderen van het stof, zonder eerst **POLYPRIMER PU** aan te brengen.
- D** Als uw ondergrond vochtig is, werd behandeld met olie, was of beits, of bedekt is met kalk, bijt af of schuur de ondergrond tot op het gezonde hout. Als de ondergrond gelakt is, schuur hem dan zoveel mogelijk mat om de hechting van de **POLYPRIMER PU** te bevorderen.
- E** De vochtigheidsgraad van het hout mag niet hoger zijn dan 12 % voor hout dat met onze **POLYPRIMER PU** wordt behandeld. Gebruik voor licht vochtig hout (vochtigheidsgraad van 12 tot 18 %) onze **PRIMER EXTERIOR**, gevolgd door **LAK ALKYD**, **LAK EXTERIOR** of **LAK METAL** (dit zorgt ervoor dat vochtig hout kan drogen en zal het risico op blaasvorming verminderen). Neem contact met ons op voor meer informatie als de vochtigheidsgraad van de ondergrond hoger is dan de aanbevolen percentages.

NON-FERROMETALEN (A) BINNENSHUIS (VERZINKT STAAL, ZINK, ALUMINIUM...)

KUNSTSTOFFEN BINNENSHUIS (HARD PVC, PLEXIGLAS...)

ONDERGROND	VOORBEREIDING	PRIMER	AFWERKING
Ruw, reeds geschilderd, geleverd in de fabriek of in de massa geleverd.	Ontvetten, schuren en het stof verwijderen. Als de ondergrond in slechte staat is, loszittende delen of delen die de hechting kunnen belemmeren verwijderen door borstelen, schrapen of afwassen.	1 tot 2 lagen POLYPRIMER PU (B).	2 lagen LAK PU PRO of LAK PU GOLD.

- A** Controleer met een magneet of het om ferro- of non-ferrometaal gaat. Alleen ferrometaal wordt aangetrokken door de magneet.
- B** Voor **moeilijke ondergronden**: vooraf een hechtingstest uitvoeren. In geval van slechte hechting na 48 uur, onze **PRIMER EXTREME** aanbrengen, gevolgd door **LAK PRO**, **LAK ALKYD**, **LAK EXTERIOR** of **LAK METAL**. Let op, de ganse laag **POLYPRIMER PU** goed verwijderen alvorens onze **PRIMER EXTREME** aan te brengen. De combinatie van de twee producten zou een reactie kunnen veroorzaken.

Raadpleeg voor ferrometalen de technische fiche van onze **LAK METAL**.

¹ Zuivere, droge ondergrond, vrij van verf, vet, olie, was, vernis, kalk, beits...

² Reeds geschilderde, zuivere, droge ondergrond die geen elementen bevat die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, solventhoudende lak of glycerolak, kalk, loszittende verf...).

³ Vochtige ondergrond, afbladderende verf, oude solventhoudende lak of glycerolak, ondergrond bedekt met substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, kalk, beits, algen, schimmels...).

POLYPRIMER PU

1. Om na te gaan of er **acryllak** (watergedragen/op waterbasis) of **solventhoudende lak** (solventgedragen/synthetische/alkyd-) werd aangebracht, zijn er twee mogelijkheden:
 - ◆ U hebt de verf zelf aangebracht: een solventhoudende lak kan worden verdund en gereinigd met white spirit of thinner, acryllak kan worden verdund en gereinigd met water. U kunt dus nagaan om welk type lak het gaat aan de hand van product dat u gebruikt om uw rol of borstel reinigen.
 - ◆ U hebt de verf niet zelf aangebracht: doop een doek of een stuk katoen in brandalcohol en wrijf grondig over een testzone. Als de lak oplost en vlekken maakt op uw doek of katoen, is het acryllak (op waterbasis), gebeurt dit niet, dan gaat het om solventhoudende lak.

Het is belangrijk om na gaan of het om acryl- of solventhoudende lak gaat, want u kunt een solventhoudende lak op een ondergrond van acryllak aanbrengen, maar niet omgekeerd! In het laatste geval moet u 2 lagen **POLYPRIMER (PU)** aanbrengen om de natuurlijke vergeling van de oude solventhoudende lak te bedekken en de hechting van de afwerkingslaag acryllak te bevorderen.
2. Om de weerstand van de primer te optimaliseren, brengt u die beter niet aan op een **te glatte of te glanzende ondergrond**. Maak de ondergrond mat door te schuren met schuurpapier om de hechting van de primer te bevorderen.
3. Als de ondergrond **vlekken vertoont, vettig is of bedekt is met een oude solventhoudende lak**, verdun de lak dan niet en wacht minstens 24 uur tussen de lagen om te voorkomen dat de verkleurde zones weer zichtbaar worden.
4. Voor een **optimale toepassing**:
 - ◆ Als er bij het openen van de pot een dunne film op het deksel of de verf ligt, verwijder hem dan (zeker niet mengen). Als er andere onregelmatigheden aanwezig zijn, test de verf dan eerst op een testoppervlak voor u contact met ons opneemt.
 - ◆ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur 15 tot 25°C bedraagt tijdens het aanbrengen en gedurende de volgende 24 uur.
 - ◆ Meng de inhoud van de pot grondig tot u een homogene massa verkrijgt, voor en tijdens het aanbrengen.
 - ◆ Respecteer de droogtijd tussen de lagen.
 - ◆ Respecteer het rendement van de verf (m²/liter).
 - ◆ Lak elk oppervlak zonder onderbreking.

Hoe kiest u de korrelgrootte van het schuurpapier? Hoe lager het getal, hoe groter de korrel en dus hoe grover het schuurpapier.

- ◆ U wilt oude lak verwijderen: gebruik dan een korrel van 60 tot 120.
- ◆ U wilt bestaande lak licht afschuren of mat maken: gebruik een korrel van 150 tot 220 (hoe harder en de lak is, hoe groter de korrel moet zijn).
- ◆ Voor zeer fijn schuren (tussen 2 laklagen): gebruik een korrel van 240 tot 320.