

PRIMER EXTERIOR



Solventhoudende alkydprimer, vochtregulerend, dringt diep door in alle soorten hout en voorkomt doorslaande tanninevlekken die de afwerkingslaag kunnen beschadigen.

Ideaal voor alle soorten ruw houtwerk buitenshuis zoals raamwerk, dakgoten en buitenmeubels.



TOEPASSINGSGBIED IN/OUT

Ruw¹ of reeds geschilderd houtwerk **binnens- en buitenshuis**. Kan aangebracht worden op plafonds en binnenmuren op bepleistering, gipsplaten... die hardnekkige vlekken van nicotine, roet, roest, enz. vertonen.

Niet geschikt voor exotische zwetende houtsoorten en alkalische, verzinkte of zinkondergronden.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ◆ Hoge dekkracht.
- ◆ Dringt diep door in het hout.
- ◆ Zeer goede hechting.
- ◆ Hoog isolerend vermogen.
- ◆ Microporeus: laat het hout ademen.
- ◆ Strakke film, makkelijk te schuren.

WIJZE VAN AANBRENGEN

Breng op een voorbereide ondergrond 1 laag PRIMER EXTERIOR aan met een borstel, roller of verfspuit (indien airless verfspuit: druk van 80 tot 120 bar, afhankelijk van het debiet, spuitmond vanaf 0,011 inch, hoek van 30° tot 50°).

- Voorwaarden voor aanbrengen buitenshuis: bij droog weer en in de schaduw.
- Voor een optimaal resultaat, zie pagina 4 "Tips en trucs" nr. 3.

VERDUNNING

Gebruiksklaar. Voor een licht absorberende ondergrond de eerste laag verdunnen met 5 à 10 % white spirit.

RENDEMENT

8 tot 12 m²/liter. Varieert afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

AANKLEUREN

Dit product, beschikbaar in wit (basis W), kan in alle pasteltinten gekleurd worden.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Direct na gebruik reinigen met white spirit.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

1 l - 2,5 l

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Bindmiddelen:** gemodificeerde alkydharsen.
- Pigmenten:** titaandioxide en natuurlijke vulstoffen.
- Oplosmiddelen:** alifatische koolwaterstoffen.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

OMGEVINGSTEMPERATUUR

min. 10°C, max. 30°C

RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD (RV)

max. 80 %

TEMPERATUUR VAN DE ONDERGROND

min. 3°C boven het dauwpunt, max. 30°C

VOCHTIGHEIDSGRAAD VAN DE ONDERGROND

max. 18 %

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 750 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 339 g/l VOS.

¹ Niet geschilderde ondergrond, vrij van olie en was.

PRIMER EXTERIOR

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Densiteit:	ong. 1.46 +/- 0.05
Vastestofgehalte:	
% in gewicht:	73 tot 77
% in volume:	51 tot 57
Droogtijd bij 20°C en 60 % RV¹:	
Stofdroog:	3 uur
Overschilderbaar:	6 uur
Uitgehard:	2 dagen
Uitzicht droge film:	glanzend

BEWARING EN OPSLAG

Minstens een jaar, in de originele verpakking, ongeopend en opgeslagen in een koele, droge, vorstvrije ruimte.

VEILIGHEID

Ontvlambaar. Het product buiten het bereik van kinderen bewaren en ver weg van elke ontstekingsbron. Adem geen dampen/beneveling in. Breng dit product uitsluitend in goed geventileerde ruimtes aan. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Verfresten niet in de riolering gieten (containerpark). Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsfiche op onze website: www.peintagone.be

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

Onze PRIMER EXTERIOR moet aangebracht worden op een **zuivere en droge** ondergrond.

HOUT EN AFGELEIDE PRODUCTEN BUITENS- EN BINNENSHUIS

ONDERGROND	VOORBEREIDING	PRIMER	AFWERKING
Ruw en in goede staat ²	Licht schuren in de richting van de vezels en het stof verwijderen. Hout met veel hars of vet (A) voor en na het schuren ontvetten met een celluloseverdunder.	1 tot 2 lagen PRIMER EXTERIOR (B).	2 lagen LAK EXTERIOR of LAK ALKYD.
Reeds geschilderd en in goede staat ³	Licht afschuren om de film mat te maken en het stof verwijderen (zie pagina 4 "Tips en trucs" nr. 1).	Geen primer vereist.	2 lagen LAK EXTERIOR of LAK ALKYD.
Ruw of reeds geschilderd en in slechte staat ⁴	Verwijder de loszittende delen of delen die de hechting belemmeren door afwassen, ontvetten (met een celluloseverdunder), borstelen, schrapen en/of schuren (afbijten indien nodig) (C). Verwijder ten slotte het stof van de ondergrond.	1 tot 2 lagen PRIMER EXTERIOR (B + D).	2 lagen LAK EXTERIOR of LAK ALKYD.

A Vettig hout: teak, merbau, niangon, doussié...

B Voor het aanbrengen op ruw hout dat sterk is blootgesteld aan zon, regen, wind ..., of hout dat fel gekleurde substanties zou kunnen afstoten, 2 lagen **PRIMER EXTERIOR** aanbrengen, gevolgd door 2 lagen **LAK EXTERIOR** (zie pagina 4 "Tips en trucs" nr. 2).

C Als uw ondergrond vochtig is, werd behandeld met olie, was of beits, of bedekt is met kalk, bijt af of schuur de ondergrond tot op het gezonde hout. Als de ondergrond gelakt is, schuur hem dan zoveel mogelijk mat om de hechting van onze **PRIMER EXTERIOR** te bevorderen.

D De vochtigheidsgraad van het hout mag niet hoger zijn dan 18 % voor hout dat met onze **PRIMER EXTERIOR** wordt behandeld. Neem contact met ons op voor meer informatie als de vochtigheidsgraad van de ondergrond hoger is dan de aanbevolen percentages.

De technische informatie over onze producten is gebaseerd op laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 01/01/2019) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

¹ Langere droogtijd bij koude en/of vochtige weersomstandigheden.

² Zuivere, droge ondergrond, vrij van verf, vet, olie, was, vernis, kalk.

³ Reeds geschilderde, zuivere, droge ondergrond die geen elementen bevat die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, solventhoudende verf of glyceroverf, algen, zwammen, loszittende verf...).

⁴ Vochtige ondergrond, afbladderende verf, oude verf van slechte kwaliteit (kruimelig, poederig of absorberend) of solventhoudende/glyceroverf, ondergrond bedekt met substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, algen, schimmels...).

PRIMER EXTERIOR

BINNENMUREN MET VLEKKEN (VOCHT, VET, OLIE, ROET, NICOTINE, STIFT, WIJN, KOFFIE, ROEST...)

- ◆ Zorg ervoor dat u eerst de oorzaak wegneemt.
- ◆ Reinig het oppervlak met een spons en een ontvettend product verdund met water. Verwijder de vlekken zo goed mogelijk, herhaal de procedure indien nodig.
- ◆ Spoel grondig na om de werking van het product te neutraliseren.
- ◆ Vergewis u ervan dat de ondergrond volledig droog is, alvorens 1 tot 2 lagen **PRIMER EXTERIOR** aan te brengen, alleen op het sterkst bevulde gedeelte.
- ◆ Breng nadien 2 onverdunde lagen van onze afwerkingsverf naar keuze aan tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

- Wacht minstens 48 uur tot alle oplosmiddelen van onze PRIMER EXTERIOR verdampt zijn vooraleer een acryl-afwerkingsverf (op waterbasis) aan te brengen.
- Neem contact met ons op voor u een product aanbrengt op een vochtige ondergrond.

PRIMER EXTERIOR

1. Om de weerstand van de primer te optimaliseren, brengt u die beter niet aan op een **te gladde of te glanzende ondergrond**. Maak de ondergrond mat door te schuren met schuurpapier om de hechting van de primer te bevorderen.

Hoe kiest u de korrelgrootte van het schuurpapier? Hoe lager het getal, hoe groter de korrel en dus hoe grover het schuurpapier.

- ◆ U wilt oude lak verwijderen: gebruik dan een korrel van 60 tot 120.
 - ◆ U wilt bestaande lak licht afschuren of mat maken: gebruik een korrel van 150 tot 220 (hoe harder en de lak is, hoe groter de korrel moet zijn).
 - ◆ Voor zeer fijn schuren (tussen 2 laklagen): gebruik een korrel van 240 tot 320.
2. Als de ondergrond **vlekken** vertoont of **gekleurde substanties** zou kunnen afstoten, verdun de lak dan niet en wacht minstens 24 uur tussen de lagen om te voorkomen dat de vlekken of verkleurde zones weer zichtbaar worden.

3. Voor een **optimale toepassing**:

- ◆ Als er bij het openen van de pot een dunne film op het deksel of de verf ligt, verwijder hem dan (zeker niet mengen). Als er andere onregelmatigheden aanwezig zijn, test de verf dan eerst op een testoppervlak voor u contact met ons opneemt.
- ◆ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur 15 tot 25°C bedraagt tijdens het aanbrengen en gedurende de volgende 24 uur.
- ◆ Meng de inhoud van de pot grondig tot u een homogene massa verkrijgt, voor en tijdens het aanbrengen.
- ◆ Respecteer de droogtijd tussen de lagen.
- ◆ Respecteer het rendement van de verf (m²/liter).
- ◆ Lak elk oppervlak zonder onderbreking.
- ◆ Vermijd het aanbrengen in de zon: een te snelle droging belemmert de goede hechting van de producten.